

DOMOMAT A 600 flex

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, με μηδενική ολίσθηση. Πολύ ελαστική.

Περιγραφή:

Η DOMOMAT A 600 flex είναι μία τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα υψηλής ποιότητας με μηδενική ολίσθηση. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Έχει μεγάλη ελαστικότητα.

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TE S1 κατά EN 12004. Και EN 12002

Είναι κατάλληλο για επικολληση σε :

- ▶ Απορροφητικά και μη πλακίδια.
- ▶ Φυσικές και διακοσμητικές πέτρες
- ▶ Υαλοπηφίδες και μεγάλων διαστάσεων πλακίδια
- ▶ Ενδοδαπέδια θέρμανση
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες
- ▶ Πισίνες κλπ

Εφαρμόζεται σε :

- ▶ Επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονίες
- ▶ Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες
- ▶ Τούβλο και πέτρα
- ▶ Εσωτερικά και εξωτερικά
- ▶ Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες

Τεχνικά Δεδομένα:

Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με την EN 12004.

Μορφή:	Κονία
Απόχρωση:	Λευκό και γκρι
Τύπος συσκευασίας:	Χαρτόσακος
Συσκευασία:	5Kg - 25 kg
Απαίτηση νερού:	6,70lit / 25 kg κονιάματος

Χρόνος ζωής στο δοχείο:	5 h στους 20° C
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	5°C – 35° C
Πάχος εφαρμογής:	Έως 15mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης:	Έως 20 min
Αρμολόγηση σε τοίχο:	3-8 h
Αρμολόγηση σε δάπεδο:	Μετά από 24 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο:	3-8 h
Αποθήκευση:	Τουλάχιστον 12 Μήνες

Προεργασία Υποστρώματος:

Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, μπογιές, σαθρά υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από τη χρήση.

Εφαρμογή:

Σε κουβά με νερό προσθέτουμε την DOMOMAT A 600flex υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών.

Μετά από περίπου 10 λεπτά απλώνουμε την κόλλα εφαρμόζοντας τη με οδοντωτή σπάτουλα ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια.

Στην συνέχεια τοποθετούμε τα πλακάκια στην επιθυμητή θέση πιέζοντας τα ώστε να κολληθούν σωστά.

Ο χρόνος επικόλλησης πρέπει να γίνει το πολύ μέσα σε 30 λεπτά ,σε διαφορετική περίπτωση η κόλλα θα σχηματίσει επιφανειακό φιλμ και δεν θα έχουμε την επιθυμητή συγκόλληση

DOMOMAT A 600 flex

Κατανάλωση:

Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας και το είδος του υποστρώματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.
- ▶ Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως πορομπετόν, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ., συνιστάται να ασταρώνονται αρχικά με το ακρυλικό αστάρι W-PRIMER και στην συνέχεια με το χαλαζιακό αστάρι DOMOCONTACT.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Φτωχό σε χρώμιο. Περιέχει τσιμέντο! Το τσιμέντο αντιδρά με την υγρασία έντονα αλκαλικά, γι' αυτό και η επαφή με το δέρμα και τα μάτια πρέπει να αποφεύγεται, αμέσως ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε γάντια εργασίας. Κατά την ανάμιξη με νερό φοράτε προστατευτική μάσκα. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον. Εμπίπτει στον περιορισμό.

[Απόρριψη]:

Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης- άρδευσης ή στις αποχετεύσεις. Άδειοι σάκοι μπορεί να ανακυκλωθούν. Υπολείμματα υλικού αναμίξτε τα με νερό, αφήστε τα να στερεοποιηθούν και μετά απορρίψτε τα, σαν οικοδομικά απόβλητα.



DOMOMAT S.A.

Neochorouda Thessaloniki 54500

Neochorouda, Greece

15

EN12004:2007+A1:2012

DoP No.: DOMOMAT A600 FLEX/01

NB:0437

Normal setting cementitious adhesive with reduced slip, for internal and external tiling.

Reaction to fire	Class A1
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- initial tensile adhesion strength	≥ 1,0N/mm ²
Durability, for	
- tensile adhesion strength After heat ageing	≥ 1,0N/mm ²
- tensile adhesion strength After water immersion	≥ 1,0N/mm ²
- tensile adhesion strength After freeze thaw cycles	≥ 1,0N/mm ²