

DECO-PLASTER silicone

Σιλικονουχος έγχρωμος ακρυλικός παστώδης σοβάς, έτοιμος προς χρήση

Περιγραφή:

Το **DECO-PLASTER silicone** είναι ένας έτοιμος παστώδης σοβάς με βάση ακριλικές ρητίνες υψηλής τεχνολογίας σε μείγμα σιλικονης. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρικές διαβαθμίσεις καλύπτοντας κάθε απαίτηση αρχιτεκτονικού φινιρίσματος.

Κατάλληλο ως τελικό επίχρισμα επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά:

- ▶ Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- ▶ Σοβά & γυψοσοβά
- ▶ Σκυρόδεμα
- ▶ Σταθερά πλαστικά χρώματα
- ▶ Ξύλο & MDF
- ▶ γυψοσανίδες
- ▶ τσιμεντοσανίδες

για

- ▶ Τοίχους και οροφές
- ▶ Νέες και παλιές επιφάνειες

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Το **DECO-PLASTER silicone** είναι η πλέον αξιόπιστη λύση τελικής επίχρισης του κτηριακού περιβλήματος.

- ▶ Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
- ▶ Είναι ανθεκτικό υλικό επικάλυψης το οποίο παρέχει άριστη αντοχή στο καιρό και στο χρόνο, σε χαμηλές και ψηλές θερμοκρασίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και σε περιβάλλον βιομηχανικό ή κοντά στη θάλασσα.

- ▶ Δεν ρηγματώνεται και δεν ξεφλουδίζει.
- ▶ Χαρακτηρίζεται για την ισχυρή του συγκόλληση και ελαστικότητα.
- ▶ Έχει μοναδική αντοχή σε αλκάλια.
- ▶ Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και διαπερατό στους υδρατμούς.
- ▶ Είναι επίσης ανθεκτικό στη μούχλα και τα άλγη.
- ▶ Προσφέρει εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- ▶ Προσφέρει αδιάβροχη προστασία.

Τεχνικά Δεδομένα:

Μορφή:	Παστώδης
Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	25 kg
Απόχρωση:	Διάφορες βάση δειγματολογίου
Μέγεθος κόκκου	1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
Ειδικό Βάρος:	1,80 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C – 35° C
Χρόνος στεγνώματος:	3-4 ώρες
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες

Προεργασία Υποστρώματος:

- ▶ Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, σαθρά υλικά, λάδια κ.λ.π..
- ▶ Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό ακρυλικό αστάρι DECO-PRIMER.

Εφαρμογή:

- ▶ Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει.
- ▶ Το **DECO-PLASTER silicone** εφαρμόζεται με ανοξειδωτή επίπεδη μεταλλική σπάτουλα ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης.
- ▶ Όσο η στρώση του **DECO-PLASTER silicone** είναι ακόμα νωπή (χρόνος αναμονής 5-20 λεπτά μετά το άπλωμά του), γίνεται το φινίρισμα της επιφάνειας “πατητά” με πλαστική επίπεδη σπάτουλα.
- ▶ Ο ακριβής χρόνος τελικής κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Κατανάλωση:

Η κοκκομετρία του αδρανούς ορίζει και το πάχος της εφαρμογής. Η κατανάλωση του **DECO-PLASTER silicone** ανάλογα με την κοκκομετρία του αδρανούς, είναι:

Κοκκομετρία - Πάχος εφαρμογής	Κατανάλωση
1,0 mm	1,8 Kg/m ²
1,5 mm	2,7 Kg/m ²
2,0 mm	3,3 Kg/m ²

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **DECO-PLASTER silicone** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
- ▶ ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούν χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.



DOMOMAT

Νεοχωρουδα Θεσσαλονίκης
54500 Ελλάδα

1

EN15824

DoPNo.:DECOPLASTER silicone /02

Ακρυλικός σοβάς για εξωτερική χρήση
σε μορφή πάστας, υδροδιαλυτός

Υδρατμοπερατότητα: V2

Απορρόφηση νερού: W2

Πρόσφυση: $\geq 0,3$ Mpa

Ανθεκτικότητα: NPD

Θερμική αγωγιμότητα: $\lambda=0,7$ W/mk

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C