

DOMOCONTACT

Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

Περιγραφή:

Ρητινούχο υλικό ασταρώματος σε μορφή πάστας έτοιμο προς χρήση με βάση συνθετικές ρητίνες και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή.

Το **DOMOCONTACT** εφαρμόζεται σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες (αντί του πεταχτού) για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει κατά DIN 18550. Χρήση εξωτερικά και εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως:

Απορροφητικά:

- ▶ Κοινό σοβά και γυψοσοβά
- ▶ Μπετόν και τσιμεντοκονία
- ▶ Γυψοσανίδα και τσιμετοσανίδα, κτλ.

Μη Απορροφητικά:

- ▶ Πλακάκια
- ▶ Μάρμαρα
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες, κτλ.

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Εξασφαλίζει αδρότητα στο υπόστρωμα, ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Η επιφάνεια που δημιουργείται έχει υψηλή αντοχή σε αλκάλια και αποτελεί επομένως ιδανικό υπόστρωμα για γυψοσοβάδες.

Προσφέρει:

- ▶ Ισχυρή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- ▶ Μεγάλη καλυπτικότητα
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα

- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	5 kg 20 kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Κόκκινο
Ειδικό Βάρος:	1,40 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Χρόνος στεγνώματος:	1-2 ώρες στην αφή
Χρόνος επίχρισης:	4-6 ώρες

Προεργασία Υποστρώματος:

- ▶ Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, σαθρά υλικά, λάδια κ.λ.π..
- ▶ Υπάρχουσες ατέλειες και ρωγμές επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα.
- ▶ Τυχόν αποκαταστάσεις παλαιών σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα.

Εφαρμογή:

- ▶ Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει.
- ▶ Το **DOMOCONTACT** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε μία στρώση.
- ▶ Αφού στεγνώσει το υλικό ακολουθεί η εφαρμογή του σοβά.

Κατανάλωση:

300-350 g/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και το πάχος της στρώσης.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **DOMOCONTACT** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.