

DOMOPAST FLEX

Ελαστομερές Ασφαλτικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα

Περιγραφή:

Το **DOMOPAST FLEX** είναι μίγμα ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος, ανιονικής βάσης, με ορυκτούς σταθεροποιητές, ρητίνες και ειδικά πρόσθετα.

Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, δωμάτων, μπαλκονιών κλπ., καθώς και για αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών στο υπέδαφος.

Ιδανικό επίσης ως φράγμα υδρατμών κάτω από θερμομονωτικές πλάκες και κόλλα στερέωσης μονωτικών πλακών σε τοίχους υπογείων.

Ενδείκνυται για επιφάνειες από:

- ▶ Σκυρόδεμα και ελαφροσκυρόδεμα
- ▶ Τσιμενοκονία και τούβλα
- ▶ Πολυστερίνη και πολυουρεθάνη
- ▶ Μέταλλο και ξύλο

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την ξήρανση είναι ενιαίος και ελαστικός, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. λόγω της ελαστικότητάς του καλύπτει αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και έχει καλή αντίσταση στις καιρικές επιδράσεις και στην γήρανση.

Προσφέρει:

- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια

- ▶ Υψηλή ελαστικότητα
- ▶ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο και βαρέλι
Συσκευασία:	1kg, 5 kg 20 kg και 150 kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Καφέ
Ειδικό Βάρος:	1,00 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Επιμήκυνση θραύσης:	≥200%
Θερμοκρασιακή αντοχή:	-5° C έως +100° C

Προεργασία Υποστρώματος:

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ. Τυχόν κενά στο σκυρόδεμα πρέπει να γεμίζονται.

Εφαρμογή:

- ▶ Το **DOMOPAST FLEX** επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις, μετά το στέγνωμα του ασταριού.

- ▶ Ως αστάρι χρησιμοποιείται το ίδιο το υλικό αραιωμένο έως 50 % με νερό.
- ▶ Οι επόμενες στρώσεις εφαρμόζονται ως έχουν ή με αραιώση ως 30%.
- ▶ Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά και αφού στεγνώσει η πρώτη.

Κατανάλωση:

Σε κατακόρυφες επιφάνειες:

0,35-0,50 kg/m²/στρώση.

Σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς οπλισμό:

0,35-0,50 kg/m²/στρώση.

Σε οριζόντιες επιφάνειες, με οπλισμό:

1,5-2,0 kg/m² συνολικά.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **DOMOPAST FLEX** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.